














PIETRE NATIVE

Caratteristiche tecniche / Technical Features / Caractéristiques Techniques / Technische Eigenschaften

 P0050	 	NORMA STANDARDS NORME NORM	RISULTATO PROVA TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS ERGEBNISSE
	Classificazione prodotto Product classification Classement Klassifizierung	UNI EN 14411 ISO 13006	Gruppo B1a completamente greificato B1a group fully vitrified Gruppo B1a grès corame fin Gruppo B1a Feinsteinzeug
	Caratteristiche dimensionali e d'aspetto Dimensional and surface quality Caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Tolleranze minime nella 1ª scelta Very low tolerance Des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
	Assorbimento di acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	<=0,10%
	Resistenza alla flessione Flexural strength Résistance à la flexion Biegezug-Festigkeit	UNI EN ISO 10545-4	N/mm ² 50-60
	Resistenza al gelo Frost Resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	Qualsiasi norma All standards Tout norme Jade beliebige Norm	Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher
	Resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) Resistance to acids and alkalis with the exception of hydrofluoric acid Résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	Nessuna alterazione No damage Non attaquées Nicht angegriffen
	Resistenza Usura e abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et abrasion Abreibhärte		Alta High Haute Hoch
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Coefficient linéaire e dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6x10 ⁻⁶
	Resistenza dei colori alla luce Light fastness Résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	Nessuna variazione No change of colours Couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher